

PRODUKTDATENBLATT

Profilkleber GLUKON prime

Druckbehälter 13 kg

Art.-Nr. 1429



Stand: 29.09.2026 | 11:21



Bezeichnung	Profilkleber GLUKON prime Druckbehälter 13 kg
Beschreibung	PROTEKTOR Haft- und Kontaktkleber geeignet für die Montage von Spachtelprofilen aus Komposit, Hart-PVC oder Metall auf verschiedenen Untergründen. Web-Spray in mobilen Druckbehältern für komfortablen und schnellsten Auftrag des Klebstoffs mit der Sprühpistole. Sehr hoher Anfangstack, kurze Abluftzeit von 1 - 5 Minuten, Offenzeit von 12 Stunden. Auch geeignet für eine Vielzahl an anderen Materialien und Anwendungen.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Profilkleber
Überarbeitung	Nach dem Setzen und Andrücken der Spachtelprofile kann sofort mit dem Spachtelvorgang begonnen werden.
Einsatzgebiete	Fixierung von Protektor-Komposit-, Hart-PVC- und Aluprofilen auf unterschiedlichsten Untergründen, insbesondere Gipskartonplatten und anderen Plattenwerkstoffen. Als Kontaktklebstoff - beidseitig aufgetragen - auch geeignet für die Verklebung von anderen Materialien wie PE-Folien, Dampfsperren, Dämmstoffe wie EPS/XPS-Dämmplatten, PUR/PIR-Hartschaum, Akustikschaumstoff etc. Als Haftklebstoff - einseitig aufgetragen - verbessert der Sprühkleber GLUKON prime die Haftung aller gängigen Acrylat-, Butyl-, Bitumen- und Kautschuk-Klebebänder auf saugenden Untergründen und dient als schnelle Fixierung bei der Montage von Geotextilien, Fassadenbahnen, Unterdeckbahnen, Dampfsperren, Unterspannbahnen, etc. Nicht geeignet für das Verkleben mit GLUKON prime sind weichmacherhaltige Materialien und Untergründe wie z. B. Weich-PVC, Kunstleder, etc.!
Aussehen	Aussehen Transparent-gelblich
Materialbasis	Lösemittelhaltiger Sprühklebstoff aus Styrol-Butadien-Kautschuk. Frei von Dichlormethan und Toluol. Schwer entflammbar (Baustoffklasse B1 nach DIN 4102-1). GLUKON prime ist schadstoffgeprüft. Er erfüllt u. a. auf Basis der Emissionsuntersuchung die Anforderungen an die Emissionen von VVOC, VOC und SVOC nach dem Prüf- und Bewertungsschema des Ausschusses zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten (AgBB-Schema). Erfüllt die Anforderungen der französischen VOC-Verordnung der Klasse A+.
Untergrund	Der Untergrund muss vor der Verklebung trocken, staub- und fettfrei sein. Lose und nicht fest haftende Rückstände und Verunreinigungen wie Beton- und Zementschleier, Farbreste, etc. sind zu entfernen. Benachbarte Oberflächen sind abzudecken. Geeignete Untergründe für den Einsatz als Haft- oder Kontaktklebstoff sind insbesondere Gipskartonplatten, Faserzementplatten, Holzfaserplatten. Aber auch Mauerwerk, Putz, Beton, Porenbeton, Zement, Fliesen, Gummi, Hartschaum, Schaumstoffe, Alu, Bleche, Bitumenbahnen, Kork, Leder, Holz, MDF, Span-/Tischlerplatten, OSB, mineralische Faserdämmstoffe und die meisten Hartkunststoffe, EPS/XPS, PIR/PUR u.v.m.

PRODUKTDATENBLATT

Profilkleber GLUKON prime

Druckbehälter 13 kg

Art.-Nr. 1429



Verarbeitung	Vor dem ersten Gebrauch oder nach längeren Standzeiten den Behälter mindestens 1 Minute gründlich schütteln/rollen. Schlauch und Pistole an den Behälter anschließen und Behälterventil langsam öffnen (System auf Dichtigkeit prüfen). GLUKON prime gleichmäßig und zügig einseitig auf den Untergrund aufbringen (Klebstoffpfützen vermeiden). Dazu die Sprühpistole in einem Abstand von ca. 10 cm zum Untergrund halten (Faustformel: für korrekten Auftrag: Sprühstrahlbreite = Sprühstrahlabstand). Nach der Abluftzeit von ca. 1 Minute (bei 25°C) bis 5 Minuten (bei -10°C) das Spachtelprofil ansetzen und sofort mit dem geeigneten Rollenwerkzeug andrücken. Bei stark saugfähigen Untergründen wird ein zweimaliger Auftrag empfohlen. Ein beidseitiger Kleberauftrag (auf den Untergrund und auf die Profillinenseite) erhöht die Haftung zusätzlich. Wichtiger Hinweis: Bewegungsfugenprofile sind generell zusätzlich mit Klammern mechanisch zu befestigen. Nach Gebrauch Sprühpistole verriegeln, Behälterventil NIE schließen (nur bei Behälterwechsel oder Transport zur Baustelle).
Verbrauch	Ergiebigkeit einer 13-kg-Druckverpackung als Haftprimer (einmaliger Auftrag): ca. 130 – 170 m², ca. 2.250 – 3.000 Laufmeter (5 cm Sprühbreite). Verbrauch ist stark abhängig von der Saugfähigkeit des Untergrunds.
Reinigung der Werkzeuge	Arbeitsgeräte wie Andrückroller oder mit Klebstoff verschmutzte Oberflächen mit GLUKON Citrus-Reiniger und fuselfreiem Tuch reinigen.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter -10°C (Luft-/Materialtemperatur). Auf die richtige Temperierung der Sprühdosen achten (mindestens 15 °C).
Lagerfähigkeit	Bei Temperaturen zwischen +10 °C und +50 °C. Der Behälter steht unter Druck. Behälter vor direkter Sonneneinstrahlung und Hitzequellen schützen. Lagerung nur in gut belüfteten Räumen. Nicht auf dem kalten Betonboden lagern. Beschädigung der Behälter oder das Eindringen von Fremdkörpern vermeiden. Die Behälter dürfen nicht wieder befüllt werden! Behälter aufrecht transportieren und gegen Verschieben/Umfallen sichern. Behälterventil bei Transport schließen. Behälter vor Regen schützen. Behälter vorsichtig behandeln. Nicht werfen oder fallen lassen. Lagerung nur in gut belüfteten Räumen. Behälter, die von außen Beschädigungen wie z. B. Dellen am Gehäuse oder Ventilbeschädigungen aufweisen, sind fachgerecht zu entsorgen. Keine Gegenstände in den Sprühkopf stecken! Bitte hierzu auch das Sicherheitsdatenblatt für Druckbehälter (Punkt 7 und Punkt 14) beachten. Bei Lagerung unter den empfohlenen Bedingungen mindestens 18 Monate lagerfähig.
Entsorgung	Gemäß den behördlichen Vorschriften.
Sicherheitsratschläge	Eine gute Belüftung des Arbeitsplatzes/Baustelle muss gewährleistet sein oder durch geeignete technische Maßnahmen sichergestellt werden. Beim Arbeiten mit GLUKON prime sollte die persönliche Schutzausrüstung verwendet werden (Handschuhe, Schutzbrille). Die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten!
Anmerkung	Beim Setzen von papierbeschichteten Kompositprofilen mit PROTEKTOR-Profilkleber, sind die im Randbereich perforierten Papierflügel, auf dem vollflächig mit Profilkleber versehenen Untergrund, separat anzupressen.
Zolltarifnummer	35069900
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.

Bestellnummer	Länge (cm)	Verpackungseinheit
118503	48,00	1 ST / 12 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!